

ADMIRAL

RADICI
CARPET



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE

CONSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO 1/8"	TUFTED CUT PILE 1/8"	TUFTED VELOURS 1/8"	GETUFTED VELOURS 1/8"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
90% LANA 10% POLIESTERE	90% WOOL 10% POLYESTER	90% LAINE 10% POLYESTER	90% WOLLE 10% POLYESTER
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M ²	STITCHES PER M ²	TOUFFES AU M ²	KNOTEN M ²
± 157500	± 157500	± 157500	± 157500
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 8.3 mm	± 8.3 mm	± 8.3 mm	± 8.3 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 11 mm	± 11 mm	± 11 mm	± 11 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 1700 g/m ²	± 1700 g/m ²	± 1700 g/m ²	± 1700 g/m ²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 2600 g/m ²	± 2600 g/m ²	± 2600 g/m ²	± 2600 g/m ²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 2	FAMIGLIA TUFTING 2	FAMIGLIA TUFTING 2	FAMIGLIA TUFTING 2



COMFORT: ★★★★★

BUSINESS WEARABILITY: ★★★

DOMESTIC WEARABILITY: ★★★

Colour fastness to light	≥ 5 (4 PASTEL SHADE)	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	34 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,26		