

DOLCEVITA

RADICI
CARPET

CE EN14041



Specifications and tolerances in according EN 1307



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE

CONSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO 5/32"	TUFTED CUT PILE 5/32"	TUFTED VELOURS 5/32"	GETUFTED VELOURS 5/32"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE 6	100% POLYAMID 6	100% POLYAMIDE 6	100% POLYAMID 6
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TESTILRUCKEN
PUNTI AL M ²	STITCHES PER M ²	TOUFFES AU M ²	KNOTEN M ²
± 132500	± 132500	± 132500	± 132500
ALTEZZA PELO / SPESSORE PELO	PILE HEIGHT / THICKNESS PILE	HAUTEUR DU VELOURS / EPAISSEUR DU VELOURS	POLHÖHE / POLSCHCHTDICKE
± 12.7 mm / ± 11.6 mm	± 12.7 mm / ± 11.6 mm	± 12.7 mm / ± 11.6 mm	± 12.7 mm / ± 11.6 mm
ALTEZZA TOTALE / SPESSORE TOTALE	TOTAL HEIGHT / TOTAL THICKNESS	HAUTEUR TOTALE/ EPAISSEUR TOTALE	GESAMTHÖHE/ GESAMTDICKE
± 15 mm / ± 13.9 mm	± 15 mm / ± 13.9 mm	± 15 mm / ± 13.9 mm	± 15 mm / ± 13.9 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 1500 g/m ²	± 1500 g/m ²	± 1500 g/m ²	± 1500 g/m ²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 2400 g/m ²	± 2400 g/m ²	± 2400 g/m ²	± 2400 g/m ²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1



COMFORT: ★★★★★

BUSINESS WEARABILITY: ★★★

DOMESTIC WEARABILITY: ★★★

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	35 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,20		