

BARI (GEOT.550)

RADICI
CARPET

CE EN14041



Specifications and tolerances in according EN 1307



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE

CONSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO 1/10"	TUFTED CUT PILE 1/10"	TUFTED VELOURS 1/10"	GETUFTED VELOURS 1/10"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE	100% POLYAMID	100% POLYAMIDE	100% POLYAMID
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
GEOTESSILE g/m ² 550	NEEDLEFELT g/m ² 550	FEUTRE g/m ² 550	VILES g/m ² 550
PUNTI AL M ²	STITCHES PER M ²	TOUFFES AU M ²	KNOTEN M ²
± 146150	± 146150	± 146150	± 146150
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 8.1 mm	± 8.1 mm	± 8.1 mm	± 8.1 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 15.2 mm	± 15.2 mm	± 15.2 mm	± 15.2 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 1050 g/m ²	± 1050 g/m ²	± 1050 g/m ²	± 1050 g/m ²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 2200 g/m ²	± 2200 g/m ²	± 2200 g/m ²	± 2200 g/m ²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 15	FAMIGLIA TUFTING 15	FAMIGLIA TUFTING 15	FAMIGLIA TUFTING 15



COMFORT: ★★★★★

BUSINESS WEARABILITY: ★★★☆

DOMESTIC WEARABILITY: ★★★

Colour fastness to light	≥ 5	Body voltage walking test kV	≤ 2
Insulation impact noise ΔLw	34 dB	Acoustical absorption α _w	0,25