

VERONA

RADICI
CARPET

CE EN14041



Specifications in according EN 1307



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE



Moquettes touffées et tissées en lés
radici.radici.com.it
04/074

CONSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO CROSS-OVER 1/10"	TUFTED CUT PILE CROSS-OVER 1/10"	TUFTED VELOURS CROSS-OVER 1/10"	GETUFTED VELOURS CROSS-OVER 1/10"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE 6.6	100% POLYAMID 6.6	100% POLYAMIDE 6.6	100% POLYAMID 6.6
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M ²	STITCHES PER M ²	TOUFFES AU M ²	KNOTEN M ²
± 193550	± 193550	± 193550	± 193550
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 5.7 mm	± 5.7 mm	± 5.7 mm	± 5.7 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 8.2 mm	± 8.2 mm	± 8.2 mm	± 8.2 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 880 g/m ²	± 880 g/m ²	± 880 g/m ²	± 880 g/m ²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 1900 g/m ²	± 1900 g/m ²	± 1900 g/m ²	± 1900 g/m ²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1



COMFORT: ★★★★★☆

BUSINESS WEARABILITY: ★★☆☆

DOMESTIC WEARABILITY: ★★☆☆

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	25 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,25		