

AXM 7X10



Specifications and tolerances in according EN 1307



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COSTRUZIONE MOQUETTE AXMINSTER	CONSTRUCTION TRADITIONAL AXMINSTER	TECHNIQUE DE FABRICATION TAPIS AXMINSTER	HERSTELLUNGSVERFAHREN AXMINSTER
COMPOSIZIONE 80% LANA 20% POLIAMMIDE	COMPOSITION 80% WOOL 20% POLYAMID	COMPOSITION 80% LAINE 20% POLYAMIDE	POLNUTZSCHICHT 80% WOLLE 20% POLYAMID
TITOLO FILATO 660/2 tex	YARN COUNT 660/2 tex	TITRE DE FIL 660/2 tex	GARNFEIHEIT 660/2 tex
SOTTOFONDO PP/CO/PES	BACKING PP/CO/PES	DOSSIER PP/CO/PES	RÜCKENAUSRÜSTUNG PP/CO/PES
PITCH 7	PITCH 7	PITCH 7	PITCH 7
ROWS 10	ROWS 10	ROWS 10	ROWS 10
NUMERO PUNTI 108750 sq/mq	TUFT DENSITY 108750 sq/mq	TOUFFES 108750 sq/mq	KNOTEN 108750 sq/mq
ALTEZZA PELO ± 7.1 mm	PILE HEIGHT ± 7.1 mm	HAUTEUR DU VELOURS ± 7.1 mm	POLHÖHE ± 7.1 mm
ALTEZZA TOTALE ± 10.2 mm	TOTAL HEIGHT ± 10.2 mm	HAUTEUR TOTALE ± 10.2 mm	GESAMTHÖHE ± 10.2 mm
PESO DELLA FIBRA TOTALE ± 1480 g/m²	TOTAL PILE WEIGHT ± 1480 g/m²	POIDS DU VELOURS TOTAL ± 1480 g/m²	POLGEWICHT TOTAL ± 1480 g/m²
PESO TOTALE ± 2450 g/m²	TOTAL WEIGHT ± 2450 g/m²	POIDS TOTAL ± 2450 g/m²	GESAMTGEWICHT ± 2450 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO 400 CM	ROLL WIDTH 400 CM	LARGEUR DU ROLEAU 400 CM	BREITE 400 CM
FAMIGLIA AXMINSTER 80% LANA 20% POLIAMMIDE	FAMIGLIA AXMINSTER 80% LANA 20% POLIAMMIDE	FAMIGLIA AXMINSTER 80% LANA 20% POLIAMMIDE	FAMIGLIA AXMINSTER 80% LANA 20% POLIAMMIDE


COMFORT: ★★★★★
BUSINESS WEARABILITY: ★★★
DOMESTIC WEARABILITY: ★★★